

20-40/ 40-70мм	1070/1060	1206	800/850	1100/1070	-	-	-/ 1060	1030/1040	995	1150
20-40 (16-31,5) 2-3 гр	1300	1206	-	1120		1110/1110				
20-70/ 25-60мм	1070 \ 1100	1206	-	-	-	-	1180	-	-	-
4-16мм (1гр)	1770		-	-	1370	1370	-	1090	1160	1460
4-8мм (1гр)	1730	1585	-	-	1370	1370	1410	1280	-	1460
8-16мм (1гр)	1900	1685	-	-	1370	1370	1530	-	-	1460
ПЩС 0-5, 0-4	980 /1070	1115	-	-	-	990	970	-	-	-
4-22,4мм	-		-	-	-	-	-	-	-	-
8-11мм	-	1715	-	-	-	-	-	-	-	1510
11,2 -16мм	1750	1635	-	-	-	-	1530	-	-	-
16-22,4мм	-		-	-	-	-	-	-	-	-
16-31,5мм	1400		-	-	-	-	-	1040	995	1430
22,4-31,5мм	-		-	-	-	-	-	-	-	-
31,5-63мм	-		-	-	-	-	-	1100	-	-
Бутовый камень: 70(80)-120 /160мм	-		850	1390	-	-	-	-	-	-
Смесь щебеночно-песчанная С-4, С-5, С-6	1120			-	-	-	-	1100	1070	-

Таблица определения насыпной плотности, кг/м3

Фракция (мм) группа	Круторожино М 1400	Ивантеевка М600-800	Орск М1200-1400	Гай М1400	Бердяуш М1400	Новокиевка М1000-1200	Биянка М1000-1200	Миньяр М800-1000	Сатка
5-20 1 гр, евро фракции	1,42	1,3	1,33	1,41	1,56	1,4	1,39	1,38	1,41
20-40, 40-70мм (3 гр)	1,42	1,29	-	1,38	-	1,38	-	-	1,4
ПЩС 0-5, 0-4	1,54		-		-	-	-	-	1,5

Таблица-порода месторождения

Круторожино	Ивантеевка	Орск	Гай	Бердяуш	Новокиевка	Биянка	Миньяр	Сатка
Габбро-диабаз	доломит	Диабазовые порфириты	диабазы	Порфирит (смешанная порода)	амфиболиты	доломит	доломит	доломит

Организуем доставку щебня до объекта Покупателя.

По вопросу размещения заявок на доставку автотранспортом обращаться: 266-00-13, 205-24-62, 205-24-82

Режим работы: будни 7.00 до 19.00 суббота 8.00-14.00

С УВАЖЕНИЕМ Грязнова Н.В. _____

